

# Afwerking en Onderhoud

Eettafels: Room, Rover, Slide, Shell en Casco

Salontafels: Rio, Rami en Roef

Onze tafels zijn gemaakt van nieuw hout, afkomstig van natuurlijk gegroeide eikenbomen. In de volksmond wordt dit rustieke eiken genoemd. "Natuurlijk" betekent dat elke boom uniek is. De tafel in de showroom zal verschillen van de tafel die je ontvangt, omdat elke boom onder verschillende omstandigheden groeit. Deze verschillen uiten zich in diverse houtnerven, afwijkingen, scheuren en poriën, waardoor elk houten stuk uniek is. Elke houtlevering varieert in kleur en textuur. Een absolute kleur en textuur kunnen niet worden gegarandeerd. Met traditionele gereedschappen worden groeven, scheuren en knoesten bewerkt, met behoud van de rustieke uitstraling. Ambachtelijk vakmanschap.

Hout is altijd in beweging. In dit rustieke houttype kunnen bestaande en nieuwe scheuren ontstaan doordat het uitzet en krimpt gedurende zijn hele levensduur. Dit is geen reden tot klachten; het maakt deel uit van het natuurlijke karakter van het product.



Voorbeelden van knoesten, groeven en scheuren die de uniciteit van elk houten meubelstuk benadrukken.

## **Gebruik**

Het optimale binnenklimaat voor mensen is niet te droog, en zeker niet te warm. En juist dit klimaat is het beste voor massief houten meubels. Idealiter moet de luchtvochtigheid tussen 45% en 55% liggen. Langdurige extreme variaties, zoals tijdens de winter wanneer meer verwarming wordt gebruikt, kunnen leiden tot het barsten en kromtrekken van het hout.

Vermijd het plaatsen van meubels direct naast een kachel, een andere warmtebron of een airconditioner. Dit voorkomt overmatige beweging van het hout en het ontstaan van scheuren.

Hout verandert van kleur onder invloed van UV-licht. Vermijd direct zonlicht. Bedek het hout niet, zodat het regelmatig kan verkleuren. (Verplaats decoratieve objecten regelmatig, vooral gedurende het eerste jaar van het gebruik van het meubilair). Natuurlijke op olie gebaseerde producten zijn beschikbaar om het houtoppervlak te beschermen zonder schade te veroorzaken. Wij gebruiken Osmo Topoil in de kleur 3068 Natural.

De oppervlaktebehandeling is ontworpen om de houtporiën open te houden, waardoor het hout kan ademen. Hierdoor zijn de behandelde oppervlakken minder vatbaar voor vlekken veroorzaakt door vloeistoffen en voedsel dat dagelijks met het hout in aanraking komt. Om een lange levensduur van het hout te garanderen, moet langdurige blootstelling aan dergelijke vlekken worden vermeden. Vuil en drankvlekken moeten direct worden verwijderd. Vermijd het plaatsen van hete en vochtige objecten op het meubilair, omdat dit kringen en vlekken kan veroorzaken.

## Osmo Topoil (3058) voor voeding

Wanneer slijtage optreedt als gevolg van oppervlak-tegebruik, moet het opnieuw worden verzorgd. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak langer mooi blijft en beschermd is. Gebruik hiervoor Osmo Top Oil 3058. Voor een tafelblad van 200x100 cm heb je ongeveer 5 tot 6 eetlepels olie nodig. Voor een blad van 240x100 cm heb je 7 eetlepels nodig. Wrijf de Osmo Top Oil 3058 in het oppervlak met een pluivrije witte katoenen doek. Laat het goed drogen. Het droogproces duurt ongeveer 120 minuten bij goede ventilatie. Zorg er daarom voor dat ramen en deuren openstaan voor optimale ventilatie van het oppervlak. Veeg vervolgens af met een droge doek.



## Dagelijks onderhoud met Osmo spray cleaner

Gebruik nooit chemische, bijtende of oplossende reinigingsmiddelen voor dagelijkse reiniging van het oppervlak. Maak het oppervlak altijd schoon met een droge, pluivrije doek. Gebruik geen vochtige doek op geolieerde oppervlakken! De Osmo Spray Cleaner is een handige spray voor het onderhouden van je meubels. De spray voedt het oppervlak. Na elk gebruik of wanneer er vuil op het oppervlak zit, spray je de reiniger op het blad en veeg je het af met een witte katoenen doek.

## Osmo vloeibare onderhoudswas en reiniger

Voordat het oppervlak wordt behandeld, moet het worden drooggemaakt met een stofdoek. Indien nodig kan het oppervlak ook worden gereinigd met Osmo Wisch-Fix 8016. Breng vervolgens ongeveer 2 theelepels per vierkante meter aan op gebieden met slijtage of vetvlekken. Breng de onderhoudswas (zeer dun) aan op de specifieke plekken met behulp van een microvezeldoek. De droogtijd is ongeveer 30 tot 40 minuten bij goede ventilatie. Zorg er daarom voor dat ramen en deuren openstaan voor optimale ventilatie van het oppervlak.

